

Brise Indusparquet - Dudí Duarte - Foto Julia Herman



Skania Casa 1K XC



É um acabamento monocomponente à base de água 100% PU para pisos de madeira internos em áreas domésticas e de tráfego normal. O acabamento é reforçado com cerâmica graças à nossa exclusiva tecnologia de nano partículas. As partículas de cerâmica tornam o **SKANIA CASA 1K XC** até 30% mais ecológico do que os vernizes de marcas concorrentes.

INDICADO PARA

Área Interna: pisos de madeira, brise, forro, painéis, etc.

MODO DE USAR

A superfície deve ser lixada de acordo com um padrão profissional, seca e livre de contaminação. O lixamento final do piso deve ser feito com lixa grão 120 ou 150. A temperatura do piso e do ambiente deve estar entre 13°C e 25°C. Agite o recipiente antes de usar por 30-60 segundos. Deixe descansar por 2-3 minutos antes de aplicar. Não dilua o acabamento. Coe o produto antes de usar.

APLICAÇÃO

Método de aplicação recomendado com rolo SKANIA de 5 ou 8 mm: 3 camadas de **SKANIA CASA 1K XC** ou 1 demão **SKANIA SEALMASTER** e 2 demãos **SKANIA CASA 1K XC**.



Brise Indusparquet - Dudí Duarte - Foto Julia Herman

TECNOLOGIA
SUECA

Skania Casa 1K XC



Polir a primeira demão após 1 ou 2 horas. Polimento entre camadas é sempre possível, mas não é necessário desde que o tempo entre a aplicação das camadas não exceda 48 horas. Não abafe o piso principalmente na primeira semana, para haver uma evaporação correta do material.

Obs: Madeiras oleosas devem ser envernizadas imediatamente após o lixamento.

A mobília poderá ser colocada após 72 horas da última aplicação. Tapetes após 30 dias.

SKANIA