



Breeze Ultra Premium Tabaco - Indusparquet



Skania Solid



É um óleo vegetal com alto teor de sólidos à base de poliéster alquídico. Possui alto poder de cobertura, cheiro agradável e é bem resistente ao tráfego.

INDICADO PARA

Pisos, forros, painéis, brises, móveis, áreas internas residenciais e comerciais, e áreas externas, como decks, painéis, pergolados, etc.

MODO DE USAR

Preparação da madeira:

A madeira deve estar a uma temperatura entre 15 e 25°C, e deve receber um polimento adequado até que todos os riscos de lixa sejam eliminados para iniciarmos o procedimento de aplicação do óleo. A superfície da madeira deve estar bem limpa, livre de poeira e sujeiras em geral e isenta de marcas de detergente, gordura, cera ou óleos.

Cuidado: Não permita contato de água na madeira antes da aplicação do **Skania Solid**.





Breeze Ultra Premium Tabaco - Indusparquet



Skania Solid

APLICAÇÃO

Aplicação em Área Interna

Recomenda-se, antes de tudo, proteger todas as áreas próximas ao piso cuidadosamente com plásticos.

- Agitar bem a embalagem para melhor homogeneização dos componentes;
- Aplicar 1 camada do **Skania Solid**. Caso necessário, poderá ser aplicada a 2ª camada após 24 horas. O número necessário de camadas de produto dependerá obviamente de quanto a madeira absorve de óleo;
- Coloque o **Skania Solid** diretamente no piso e distribua-o com o aplicador de borracha (material tipo rodo) ou esponja;
- Seja cuidadoso com o instrumento, pois às vezes poças de produto podem respingar nas áreas ao redor sem você perceber, criando manchas posteriores;
- Aplique o material espalhando-o bem pelo piso;
- Em seguida, remova todo excesso de óleo com um pano de algodão limpo e seco, e faça o polimento com discos polidores (Scotch Brite bege ou vermelho).

Aplicação em Área Externa

- Recomenda-se, antes de tudo, proteger todas as áreas próximas ao piso cuidadosamente com plásticos;





Breeze Ultra Premium Tabaco - Indusparquet



Skania Solid



- O **Skania Solid** pode ser utilizado em áreas externas, como decks, pergolados, painéis, etc;
- Agite bem a embalagem para melhor homogeneização dos componentes;
- Aplique o material espalhando-o bem pelo piso, utilizando rolo, pincel, etc;
- Em seguida (não exceder 10 minutos), remova todo o excesso de óleo com um pano de algodão limpo e seco, faça o polimento com discos polidores (Scotch Brite bege ou vermelho);
- Após 24 horas, faça a aplicação da 2ª camada do **Skania Solid**;
- Em seguida (não exceder 10 minutos), remova todo excesso de óleo com um pano de algodão limpo e seco, e faça o polimento com discos polidores (Scotch Brite bege ou vermelho).

Reaplicação

- A reaplicação poderá ser feita após polimento superficial ou limpeza com o **Skania Soap**;
- Em decks, realizar a manutenção no mínimo 4 vezes ao ano; a primeira reaplicação deverá ocorrer entre o 1 e 2 meses após a aplicação;
- Em painéis e pergolados, realizar a manutenção pelo menos 2 vezes ao ano;
- Caso deseje manter uma aparência de piso antigo (acinzentado), reaplique o **Skania Solid** a cada 6 meses sem nenhum tipo de limpeza ou lixamento.

Cuidados e manutenção:

- Em condições normais, aguardar no mínimo três dias para a colocação de móveis;
- O piso pode ser utilizado para tráfego após 72 horas. Evite sujar ou derramar água no piso na 1ª semana;





Breeze Ultra Premium Tabaco - Indusparquet



Skania Solid



- Faça a limpeza do piso com **Skania Soap** uma vez por semana.

Aviso importante:

- Existe risco de autocombustão, portanto mantenha os panos e PADS em baldes metálicos com água. **Nunca fume próximo ao produto.**
- **Composição básica:** Alkyd Esther, Destillates Hydrotreat Light.

Dicas importantes:

- **Tempo de aplicação e polimento:** O polimento deve ser feito logo após a aplicação não excedendo a 10 minutos (dependendo da temperatura, umidade do ar, acabamento e tipo da madeira). Nunca exceda ao tempo estipulado, pois ficará muito difícil espalhar o material e eliminar os excessos;
- **Tempo de secagem entre demãos:** 24 horas em condições normais;
- **Tempo para tráfego normal:** 3 dias;
- **Cura total:** de 10 a 30 dias;
- **Limpeza de ferramentas:** solventes à base de álcool ou thinner;
- Só utilize para a limpeza e manutenção o **Skania Soap**. Nunca use produtos químicos, como: alvejante, detergente, sapólio, cera, lustra-móveis, graxa, álcool, etc.

