

Multistrato Carvalho Branco Indusparquet por Suite Arquitetos



Skania Top XC 5 Natural

É um verniz poliuretano mono componente à base d'água, desenvolvido especialmente para pisos de madeira expostos a alto tráfego (residenciais e comerciais). Uma das suas principais características é ser o verniz mais transparente do mercado, realçando a beleza natural da madeira. Graças a exclusiva tecnologia, nosso produto é fortificado com óxido cerâmico. As partículas de cerâmica tornam o **Skania Top XC 5 Natural** muito mais resistente e até 30% mais ecológico que os vernizes de outros fabricantes.

Sua tecnologia e qualidade tornam esse produto mais resistente, possibilitando um acabamento mais bonito e totalmente fosco, sem brilho, evidenciando o aspecto natural da madeira.

INDICADO PARA

Área Interna: Pisos de madeira, brise, forro, painéis, etc.

MODO DE USAR

- O sistema de Acabamento Skania exige que todo o processo de lixamento seja muito bem realizado. Aplicar 1 camada do **Skania Sealmaster** (seladora) + 2 camadas do **Skania Top XC 5 Natural** (verniz);
- O sistema de Acabamentos Skania deverá ser utilizado em pisos internos que não estejam expostos ao sol e apresenta melhor desempenho quando aplicado em



Multistrato Carvalho Branco Indusparquet por Suite Arquitetos



TECNOLOGIA
SUECA

Skania Top XC 5 Natural

- temperaturas amenas. No Brasil, deve-se aplicá-lo sempre no período da manhã, evitando desta forma os horários mais quentes do dia;
- Efetue a limpeza com aspirador de pó e em seguida pano úmido bem torcido (quase seco). A superfície da madeira deve estar bem limpa, livre de poeira e sujeiras em geral e isenta de marcas de detergente, de gordura, de cera ou óleos, etc.

APLICAÇÃO

- Agite a embalagem por 1 minuto e deixe descansar por 3 minutos para que as bolhas venham à superfície. O tempo de vida útil da mistura é de 2 horas;
- Sempre coe o produto antes da aplicação;
- Aplique a 1ª camada do **Skania Top XC 5 Natural** com um rolo de 5mm Anza;
- Aguarde a secagem (aproximadamente 24 horas dependendo da absorção da madeira);
- Caso alguma imperfeição seja notada após a 1ª camada do verniz, se for o caso e a seu critério, poderá ser efetuado um novo polimento leve e manual (com baixa pressão), com lixa nº 220 ou mais fina, podendo ser utilizado discos polidores (Ex. Scotch Brite, etc);
- Efetue a limpeza com aspirador de pó e em seguida com pano úmido bem torcido (quase seco);
- Aplique a 2ª camada do **Skania Top XC 5 Natural**;

SKANIA

2

Multistrato Carvalho Bianco Indusparquet por Suite Arquitetos



Skania Top XC 5 Natural

- Aguarde a secagem (aproximadamente 24 horas dependendo da absoro da madeira);
- Para locais com trnsito intenso; (como hotis, restaurantes, etc.); e para madeiras muito porosas; (como amndola, jatob, etc.); poder ser aplicada uma terceira camada do **Skania Top XC 5 Natural**. Nestes casos aplicar a 3ª camada mais fina, para no dar excesso de material;
- Aguarde 72 horas para a mudana. Lembre-se quanto mais tempo deixar curar o material, mais resistente ele ser.

Ateno: Certifique-se de que no haja corrente de ar prxima s portas e janelas no momento da aplicao ou na secagem do produto, pois este fato poder causar pequenas bolhas no acabamento final.

Limpeza dos utenslios: Imediatamente aps a utilizao, com gua.

